CONFIDENT PRIDE							
B-BLOCK							
CUBE TEST RESULT							
SL NO	DESCRIPTION	DATE OF CASTING	GRADE OF CONCRETE	PERMISSIBLE LIMIT		CHARACTERISTIC COMPRESSIVE STRENGTH(N/mm2)	
				7 DAYS	28 DAYS	7 DAYS	28 DAYS
1	Column	04/08/16	M35	23.33	35	26.21	36.88
2	Column	05/08/16	M35	23.33	35	27.77	36.51
3	Column	09/08/16	M35	23.33	35	25.99	37.03
4	Column	11/08/16	M35	23.33	35	25.40	36.88
5	Column	13/08/16	M35	23.33	35	26.36	37.33
6	Column	16/08/16	M35	23.33	35	25.18	36.44
7	Column	17/08/16	M35	23.33	35	24.88	37.03
8	Column	18/08/16	M35	23.33	35	26.51	36.88
9	Column	19/08/16	M35	23.33	35	25.33	37.7