CONFIDENT LEO III, KOCHI							
CUBE TEST RESULT							
SL NO	DATE OF CASTING	DESCRIPTION	GRADE OF CONCRETE	PERMISSIBLE COMPRESSIVE STRENGTH (N/mm2)		CHARACTERISTIC COMPRESSIVE STRENGTH (N/mm2)	
				7 DAYS	28 DAYS	7 DAYS	28 DAYS
COLUMN FOURTH FLOOR							
1	16/04/2016	Column No-9,25,42,61,60	M30	20.00	30	26.44	30.00
2	18/04/2016	Shear Wall-Lift II	M30	20.00	30	24.44	32.44
3	19/04/2016	Staircase - 1st Flight	M20	13.33	20	22.28	23.55
4	20/04/2016	Shear Wall-Lift III	M30	20.00	30	25.00	30.22
5	22/04/2016	Column No-9,25,42,61,60	M30	20.00	30	21.11	30.00
6	23/04/2016	Column No-68,67,52,40,32,24,17,37	M30	20.00	30	20.78	30.00
7	26/04/2016	Fifth Floor Slab – RMC	M20	13.33	20	19.85	25.92
8	05/12/16	Fifth Floor Slab – RMC	M20	13.33	20	17.77	28.14
COLUMN FIFTH FLOOR							
9	14/05/2016	Column No-71,72,58,51,35,39,12,13	M30	20.00	30	22.22	36.11