CONFIDENT LOTUS, THRISSUR							
CUBE TEST RESULT							
SL NO	DATE OF CASTING	DESCRIPTION	GRADE OF CONCRETE	PERMISSIBLE LIMIT (N/mm2)		CHARACTERISTIC COMPRESSIVE STRENGTH (N/mm2)	
				7 Days	28 Days	7 Days	28 Days
1	16/04/21	SLAB	M20	13.33	20	15.18	22.96
2	17/04/21	COLUMN	M35	23.33	35	23.7	37.48
3	19/04/21	COLUMN	M35	23.33	35	24.66	36.96
4	20/04/21	COLUMN	M35	23.33	35	24.59	37.62
5	21/04/21	COLUMN	M35	23.33	35	23.77	36.51
6	22/04/21	COLUMN	M35	23.33	35	24.88	36.96
7	26/04/21	SLAB	M20	13.33	20	14.74	23.48