CONFIDENT ASTORIA , TRIVANDRUM							
CUBE TEST RESULT							
SL NO	DATE OF CASTING	DESCRIPTION	GRADE OF CONCRETE	PERMISSIBLE COMPRESSIVE STRENGTH (N/mm2)		CHARACTERISTIC COMPRESSIVE STRENGTH (N/mm2)	
1	10/08/26	C77,C76,C8,C55,C54,C34,C78	M35	23.33	35	25.40	38.29
2	11/08/26	C75,C32,C33,C31,C2	M35	23.33	35	25.25	39.70
3	12/08/26	C1,C30,C28,C79	M35	23.33	35	25.92	40.66
4	13/08/26	C27,C29	M35	23.33	35	25.70	40.44
5	14/08/26	C3,C57,C58	M35	23.33	35	25.33	40.51
6	17/08/26	C59,C80,C36,C25	M35	23.33	35	25.85	40.66
7	18/08/26	C4,C5	M35	23.33	35	25.55	39.85
8	20/08/26	2PC90 (C49,C50,C65)	M30	20.00	30	21.33	39.70
9	21/08/26	STP Base slab	M30	20.00	30	21.40	39.62
10	22/08/26	C62	M35	23.33	35	25.70	39.48
11	27/08/26	C53	M35	23.33	35	26.81	39.48

12	29/08/26	C63,C52,C37	M35	23.33	35	26.44	40.07
13	02/09/26	C35,C6,C7,C22	M35	23.33	35	27.77	39.25
14	03/09/26	C23,C51,C8,C9	M35	23.33	35	26.88	40.22
15	04/09/26	C81,C10,C16,C11	M35	23.33	35	25.70	40.66
16	05/09/26	C21,C12,C15	M35	23.33	35	25.55	40.66