CONFIDENT AVENUE, CALICUT

CUBE TEST RESULT

SL NO	DATE OF CASTING	DESCRIPTION	GRADE OF CONCRETE	PERMISSIBLE COMPRESSIVE STRENGTH(N/mm²)		CHARACTERISTIC COMPRESSIVE STRENGTH(N/mm2)	
				7 DAYS	28 DAYS	7 DAYS	28 DAYS
1	13-08-26	Column	M30	20	30	20.29	32.15
2	17-08-26	Slab	M25	16.66	25	17.62	28.44
3	21-08-26	Slab	M25	16.66	25	18.36	28.07
4	22-08-26	Slab	M25	16.66	25	17.77	29.18
5	28-08-26	Column	M30	20	30	20.56	32.74
6	29-08-26	Column	M30	20	30	20.85	32.59
7	01-09-26	Slab	M25	16.66	25	20.00	32.15
8	09-09-26	Slab	M25	16.66	25	18.21	28.74
9	10-09-26	Slab	M25	16.66	25	18.81	28.88
10	11-09-26	Slab	M25	16.66	25	18.51	30.2