CONFIDENT FANTASY CALICUT							
CUBE TEST RESULT							
SL NO	DATE OF CASTING	DESCRIPTION	GRADE OF CONCRETE	PERMISSIBLE COMPRESSIVE STRENGTH(N/mm²)		CHARACTERISTIC COMPRESSIVE STRENGTH(N/mm2)	
				7 DAYS	28 DAYS	7 DAYS	28 DAYS
1	12-08-26	P04	M30	20.00	30.00	21.11	33.85
2	13-08-26	P57	M30	20.00	30.00	20.52	30.07
3	14-08-26	P35	M30	20.00	30.00	22.59	32.00
4	17-08-26	P12	M30	20.00	30.00	25.11	32.07
5	17-08-26	P34	M30	20.00	30.00	23.63	32.00
6	18-08-26	P56	M30	20.00	30.00	25.70	31.41
7	19-08-26	P26	M30	20.00	30.00	23.93	31.04
8	19-08-26	P02	M30	20.00	30.00	23.70	33.41
9	20-08-26	P30	M30	20.00	30.00	20.52	31.26
10	21-08-26	P24	M30	20.00	30.00	20.59	30.89
11	21-08-26	P01	M30	20.00	30.00	20.00	30.96
12	22-08-26	P22	M30	20.00	30.00	20.76	30.15
13	27-08-26	P25	M30	20.00	30.00	20.96	34.00

14	28-08-26	P03	M30	20.00	30.00	20.52	30.89
15	28-08-26	P15	M30	20.00	30.00	22.00	30.00
16	29-08-26	P05	M30	20.00	30.00	22.37	31.33
17	29-08-26	P27	M30	20.00	30.00	20.89	30.81
18	31-08-26	P09	M30	20.00	30.00	21.33	31.85
19	01-09-26	P23	M30	20.00	30.00	21.26	31.41
20	01-09-26	P13	M30	20.00	30.00	21.48	30.59
21	02-09-26	P16	M30	20.00	30.00	24.07	31.04
22	03-09-26	P08	M30	20.00	30.00	22.07	32.15
23	04-09-26	P06	M30	20.00	30.00	21.63	31.19