CONFIDENT AVENUE, CALICUT

CUBE TEST RESULT

SL NO	DATE OF CASTING	DESCRIPTION	GRADE OF CONCRETE	PERMISSIBLE COMPRESSIVE STRENGTH(N/mm²)		CHARACTERISTIC COMPRESSIVE STRENGTH(N/mm2)	
				7 DAYS	28 DAYS	7 DAYS	28 DAYS
1	17-09-26	Slab	M25	16.66	25	20.29	29.18
2	22-09-26	Slab	M25	16.66	25	19.25	30.3
3	25-09-26	Slab	M25	16.66	25	18.51	28.14
4	28-09-26	Slab	M25	16.66	25	16.88	27.7
5	05-10-26	Slab	M25	16.66	25	16.88	28
6	06-10-26	Slab	M25	16.66	25	21.63	27.55
7	13-10-26	Column	M30	20	30	20.14	33.92
8	15-10-26	Column	M30	20	30	18.07	32.14